



Код: 01-127

- сохраняет естественный вид
- изолирует проникновение воды
- подходит для любых минеральных поверхностей

Назначение и свойства:

Защитная и декоративная обработка минеральных оснований: камень, кирпич, бетон, штукатурка, композитная фасадная плитка, газобетонные и газосиликатные блоки. Используется как грунтовка под кремнийорганические или силиконовые краски. Для работ снаружи и внутри помещения. Не изменяет внешний вид. Гидрофобизирует поверхность - изолирует поглощение воды, улучшает сток. Глубоко проникает, после обработки поры и капилляры не забиваются и сохраняют естественную паропроницаемость. Повышает прочность, морозостойкость, трещиностойкость. Предотвращает образование высолов. Препятствует загрязнению за счет уменьшения грязеудержания поверхности. Не липнет при высыхании. Покрытие сохраняет защитно-декоративные свойства до 10 лет, при условии соблюдения технологии нанесения.

Поверхность	Камень, кирпич, бетон, штукатурка, композитная фасадная плитка, газобетонные и газосиликатные блоки	Расход	0,09-0,25 л/м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	+5 до +35 °С
Растворитель	Уайт-спирит, сольвент	Срок службы	До 10 лет, в зависимости от условий нанесения
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Время высыхания	2 часа		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое основание.

Рекомендации:

Перед нанесением пропитки защитить поверхности, не подлежащие окраске.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить 2-3 слоя кистью, валиком, методом распыления при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности до 80%. Интервал между слоями 10-20 минут, следующий слой наносить, когда основание впитает предыдущий и перестанет блестеть (метод «мокрым по мокрому»). Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие – 0,09-0,25 л/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

Состав:

Раствор силиконовой (кремнийорганической) смолы в уайт-спирите, функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, насухо протереть ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Критерии безопасности:

Грунт-пропитка не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

СТО 88753220-016-2015

Фасовки:

0,9 л.

Цвет:

бесцветная

