



- эффект кованой поверхности
- антикоррозионная
- скрывает неровности

Назначение и свойства:

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Защитно-декоративная пленка имитирует оригинальную фактуру «молотковой чеканки», скрывает мелкие неровности и огрехи основания. Легко наносится, хорошо растекается. Образует однородное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды и растворов моющих средств. Обладает антикоррозионными свойствами. Атмосферостойкая. Быстросохнущая. Уникальные металлизированные цвета. Высоко укрывистая и экономичная. Выдерживает изменения температур от -50 до +60 °С.

Код: 01-022

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Тип покрытия | Молотковое декоративное | Время высыхания | 1 час |
| Поверхность | Металл, дерево | Расход | 0,09-0,11 л/м ² |
| Назначение | Для наружных и внутренних работ | Температура нанесения | от +5 до +35 °С |
| Растворитель | Ксилол | Срок службы | До 8 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения |
| Запах | Присутствует | Условия транспортировки | Морозостойкая (до -40 °С) |

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионным грунтом.

Рекомендации:

Размер ячеек рисунка зависит от толщины наносимого слоя. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить ксилолом не более 15%. Степень разбавления зависит от способа нанесения. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 2-3 слоя на новые, 1-2 слоя на окрашенные поверхности. При нанесении краскопультom интервал между слоями 15-20 минут. Окрасочные работы проводить при температуре от +5 до +35 °С и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие – 0,09-0,11 л/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – 1 час. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Модифицированная алкидная смола, органические и металлизированные пигменты, функциональные добавки, растворитель.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть ксилолом, насухо протереть ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

ТУ 2312-018-88753220-2006

Фасовки:

0,4 л.; 0,8 л.; 2,5 л.; 5 л.; 8 л.; 18 л.; 45 л.

Цвета:

античная медь, античное золото, бронзовая, золотистая, коричневая, медно-шоколадная, светло-коричневая, серая, серебристая, серебристо-голубая, серебристо-зеленая, серебристо-красная, синяя, темно-коричневая, чёрная, шоколадная

