



- декоративный эффект кованого узора
- защищает от коррозии

### Назначение и свойства:

Защитно-декоративное окрашивание изделий из черных металлов, а также предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Долговременная защита и декоративная поверхность. Сочетает свойства нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1), что сокращает время получения защитного покрытия. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует покрытие имитирующее «узорчатую кованую поверхность». Превосходная укрывистость, атмосферостойкость, адгезия.

Код: 01-017

Поверхность	Металл, дерево, пластик и др.	Расход	1 баллон до 3 м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Запах	Присутствует	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Время высыхания	30 минут (полное высыхание 4 часа)		

### Применение:

Во избежание попадания следов эмали при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон необходимо встряхивать 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать во время нанесения эмали. Наносить на чистую сухую, предварительно подготовленную поверхность. Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые отшлифовать наждачной бумагой). Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоёв, с межслойной сушкой 5-10 минут. Покрасочные работы проводить при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не наносить при повышенной влажности.

### Расход:

Одним баллоном эмали можно окрасить до 3 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв.

### Время высыхания:

«На отлип» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 30 минут. Время полного высыхания – 4 часа.

### Состав:

Синтетическая смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ингибиторы коррозии, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

### Очистка:

Неизрасходованную эмаль хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль и не пойдет газ.

### Хранение:

При температуре не ниже +5°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

### Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

### Срок годности:

36 месяцев.

### Меры предосторожности:



огнеопасно



вредно

Осторожно! Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

### Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

### Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

### Нормативный документ:

СТО 88753220-005-2014

### Фасовки:

425 мл.

### Цвета:

золотистая, серебристо-зеленая, серебристо-коричневая, серебристо-серая, серебристо-синяя, серебристо-черная

