

ЭДП универсальный шприц 25 мл.

Эпоксидный клей ЭДП шприц (ТУ 2385-024-75678843-2010) предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей.



Клей ЭДП шприц поставляется в комплекте: основа – эпоксидная модифицированная смола и отвердитель с полиэтиленовом сдвоенном шприце, находящиеся в одной потребительской упаковке.

Применение: Поверхности, подлежащие склеиванию очистить с помощью наждачной бумаги, после чего протереть тампоном смоченным ацетоном, бензином или спиртом, и высушить на воздухе. Выдавить из шприца смолу и отвердитель в соотношении 1:1 и тщательно перемешать. Приготовленный клей нанести тонким слоем на подготовленные поверхности, соединить их, плотно сжать с помощью каких-либо приспособлений и оставить в таком положении. Через 4 минуты начинает происходить реакция полимеризации, по истечению 1 часа склеенные материалы готовы к использованию. При нормальных условиях клей полностью отверждается за 24 часа. При повышенной температуре время отверждения уменьшается, а при пониженной температуре время отверждения увеличивается.

Хранение: Клей ЭДП шприц хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Упаковка: Клей ЭДП шприц выпускается в упаковке по 25 мл.

Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 36 месяца с даты изготовления.