

TYTAN PROFESSIONAL PU Express Fix

Полиуретановый монтажный клей

Быстросохнущий полиуретановый клей, затвердевающий под воздействием влаги из воздуха или склеиваемых материалов. Характеризуется отличной адгезией к большинству поверхностей и высокой механической прочностью.

ПРИМЕНЕНИЯ

| |
|--|
| склеивание древесины, древесно-стружечных плит |
| предназначен для склеивания камня, гипсокартона, кирпича, керамики и бетона |
| склеивание изоляционных материалов (полистирол, полиуретановая пена, минеральная вата) |

ПРЕИМУЩЕСТВА

| |
|--|
| высокая стойкость к воздействию воды (создает водостойкий клеевой шов в соответствии с требованиями стандарта PN-EN 204 для клеев класса D4) |
| высокая термостойкость |
| высокая сила схватывания |
| хорошие заполняющие свойства |
| можно использовать внутри и снаружи |
| Тиксотропная консистенция - не стекает с вертикальных поверхностей |

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Температура применения [°C] | +15 - +25 |
|-----------------------------|-----------|

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомиться с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, не содержать пыли, масла и смазки.
- По крайней мере одна поверхность должна быть пористая
- Гладкие поверхности должны быть увлажнены водой.

2. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Обрезать верх картриджа и прикрепить срезанный под соответствующим углом носик на резьбу. Картридж вставить в пистолет для картриджей.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Наносить клей полосками или точками на одну из склеиваемых поверхностей

2014.09.15

- 1 -

- После нанесения соединить элементы, сильно и равномерно прижимая.
- Требуется равномерное давление, которое не вызывает необратимых деформаций склеенных поверхностей.

4. РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Инструменты и любые загрязнения сразу же после завершения работы очистить. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.
- НЕ МЫТЬ РУКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

5. ПРИМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

- Оптимальная температура склеивания составляет +20 °С
- Не рекомендуется использование продукта при температуре ниже +5 °С.
- Температура помещения, поверхности, клея и относительная влажность воздуха непосредственно влияют на открытое время, время прессования и окончательное время схватывания продукта.
- В случае работы при температуре ниже +20 °С убедиться, что время прессования является достаточным.
- В случае работы при температуре выше +25 °С перед прессованием следует убедиться, что открытое время и время склеивания элементов не было превышено.
- полная прочность достигается через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Неотвержденный | значение |
|--------------------------------------|-----------|
| Сухой остаток [%] | 99 |
| Плотность PN-EN 542 [г/мл] | 1,1 - 1,2 |
| Открытое время: +23 °С, 50% RH [мин] | 4 - 7 |
| Горючесть | - |
| Основа: полиуретан | + |

| Отвержденный | значение |
|---------------------|-----------|
| Термостойкость [°С] | -40 - +80 |

Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждение продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификации работника, использующего продукт).

ТРАНСПОРТ / ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +30 °C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.