

## QUELYD Мастификс «Ультра»

### Универсальный клей на основе акриловой дисперсии Монтажный клей

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Универсальный клей на основе акриловой дисперсии. Клей отверждается и набирает прочность за счет испарения воды, образуя прочное и долговечное соединение.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Quelyd Мастификс «Ультра» специально разработан для приклеивания различных элементов и материалов для декорации и строительства. Рекомендован для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону. Также подходит для EPS и XPS, приклеивания керамической плитки к пористым основаниям. Только для внутренних работ.



**ВНИМАНИЕ!** Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Для работ внутри помещения или под навесом.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Мгновенное схватывание
- Ультрарочное склеивание - 70 кг/см<sup>2</sup>. Подходит для тяжелых предметов
- Без запаха, без растворителей
- Сглаживает неровности поверхности до 5 мм
- Может окрашиваться
- Влагостойкий и температуростойкий (от -30°C до +130°C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Состав	Акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Плотность	1,39 г/мл
Время гуммирования* (выдержка до соединения)	отсутствует
Время пленкообразования	5 - 10 минут
Скорость высыхания	48 - 72 часа
Температура эксплуатации	от -30 °C до +120 °C
Морозостойкость во время транспортировки	до -15 °C
Температура нанесения	от +5 °C до +35 °C
Расход	1 картридж ок. 11 м полосы диаметром 5 мм

\*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований
- Не подходит для продолжительного воздействия воды

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Основы должны быть сухими, прочными, чистыми, без масла, жира и пыли.

## НАНЕСЕНИЕ

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +35 °С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его для получения отверстия нужного диаметра. Нанести при помощи пистолета-экструдера полосами или точками с интервалом 10-20 см для обеспечения вентиляции. Приклеиваемый материал установить на место скользящим движением и плотно прижать. При вертикальном приклеивании надвигать сверху вниз. Если требуется корректировка, склеиваемые элементы не разъединять, а скорректировать положение приклеиваемого элемента путем передвигания в течении 5 минут после нанесения клея. Не оставлять открытую упаковку с клеем более чем на 20 минут. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

Quelyd Мастификс «Ультра» обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

## ОКРАШИВАЕМОСТЬ

Quelyd Мастификс «Ультра» прекрасно окрашивается после полного высыхания. До полного высыхания продукт может давать усадку, которая может вызывать растрескивание краски. Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

## ОЧИСТКА ПЯТЕН

Свежие пятна клея и руки могут быть очищены с помощью мыла и воды  
Засохшие пятна: механическим способом.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте [bostik.ru](http://bostik.ru)

**ХРАНЕНИЕ:** 18 месяцев с даты производства (см. на упаковке) в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С.

**УПАКОВКА:** Тюбик 300 гр

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

### **Smart Help:**

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

