

## ЭДП Быстрого отверждения

Эпоксидный клей **ЭДП Быстрого отверждения** (ТУ 2385-024-75678843-2010) предназначен для склеивания при температуре от +10 °С до +30 °С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей.



Клей **ЭДП Быстрого отверждения** поставляется в комплекте: основа – эпоксидная модифицированная смола в полиэтиленовой бутылке и отвердитель с полиэтиленовой бутылке, находящиеся в одной потребительской упаковке.

**Применение:** Поверхности, подлежащие склеиванию очистить с помощью наждачной бумаги, после чего протереть тампоном, смоченным ацетоном, бензином или спиртом, и высушить на воздухе. Клеевой состав готовить непосредственно перед использованием путем тщательного перемешивания 60 частей эпоксидной смолы модифицированной смолы с 40 частями отвердителя. Клеевой состав следует готовить небольшими порциями. Загустевшую смолу предварительно подготовить путем погружения флакона на 8-10 минут в сосуд с водой при температуре 50-70°C. Клей может быть приготовлен с добавками наполнителей, в качестве которых используется алюминиевая пудра и любые пигментные красители (охра, сурик и т.п.). Все наполнители должны быть сухими. Количество вводимого наполнителя определяется по консистенции клея: необходимо следить, чтобы состав сохранял текучесть и с способность легко наносится на склеиваемые поверхности. Приготовленный клей нанести тонким слоем на подготовленные поверхности, соединить их, плотно сжать с помощью каких-либо приспособлений и оставить в таком положении до полного отверждения. Лишний клей, выдавливаемый при сжатии деталей, удалить. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-25°C требуется около 6 часов. При повышенной температуре время отверждения уменьшается, а при пониженной температуре время отверждения увеличивается. Приготовленный клей годен к использованию в течении 30 минут. По окончании срока годности (36 месяцев) клей пригоден для использования, при этом прочность склеивания будет незначительно снижена.

**Хранение:** Клей **ЭДП Быстрого отверждения** хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

**Упаковка:** Клей **ЭДП** выпускается в упаковке по 250 г., 45 г.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяцев с даты изготовления.

**Срок годности:** 36 месяца с даты изготовления.