



Код: 01-165

|                 |  |                         |                           |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Поверхность     | Гипсокартон, гипсоволокнистые плиты, различные минеральные основания | Расход                  | 150-350 г/м <sup>2</sup>  |
| Назначение      | Для внутренних работ   | Температура нанесения   | от +10 до +35 °C          |
| Растворитель    | Вода   | Условия транспортировки | Морозостойкая (до -40 °C) |
| Запах           | Отсутствует  | Размер зерна            | Мелкодисперсная           |
| Время высыхания | 4 часа   |                         |                           |

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить. Известковые покрытия смыть. Окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой. Для гипсокартонных листов, меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

**Рекомендации:**

Максимальная толщина за 1 проход - 3 мм, более глубокие неровности шпатлевать несколькими слоями.

**Применение:**

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить резиновым или металлическим шпателем при температуре от +10 до +35°C и влажности воздуха не более 80%. После высыхания, покрытие отшлифовать, обеспылить, загрунтовать.

**Расход:**

На однослойное покрытие 150-350 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 4 часа; между слоями 5 часов. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

**Состав:**

Водная дисперсия акрилового сополимера, высококачественные наполнители, целевые добавки, вода.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкые остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при нанесении, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, не доступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Сопроводительная документация:**

- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

ТУ 2316-034-88753220-2008

**Фасовки:**

1,5 кг.; 3 кг.; 5 кг.; 14 кг.; 30 кг.

**Цвет:**

белая



**Престиж**  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,  
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.  
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903  
E-mail: info@prestige-holding.ru  
[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА  
**ISO 9001**



web-страница  
продукта