

PENOSIL Premium Insulation Foam

Напыляемый полиуретановый утеплитель PENOSIL.

- Быстрое и простое нанесение
- Отличная тепло- и звукоизоляция
- Регулируемая толщина слоя

Тепло- и звукоизоляция. Устранение термических мостиков. Предотвращение образования конденсата на холодных поверхностях.

Преимущества утеплителя PENOSIL

- Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели.
- Можно свободно выбирать толщину изоляционного слоя.
- Быстрое и простое нанесение.
- Превосходная адгезия почти ко всем строительным материалам общего назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед началом и в процессе монтажа температура баллона не должна быть ниже +20°C.

Допускается использовать для подогрева баллонов ёмкости с тёплой водой, температура которой не должна превышать +30°C.

Поверхности очистить от пыли, загрязнений и льда. Смочите сухое основание, чтобы обеспечить лучшие результаты.

Интенсивно потрясите баллон (как минимум 20 раз). При необходимости повторить в процессе работы.

Установите распылительную насадку на носик пистолета.

Соединить баллон с пистолетом и затем взболтать. Рабочее положение баллона – вверх дном. Количество пены регулировать нажатием пускателя.

Убедиться в надёжности соединения. Распыляйте пену с расстояния приблизительно 40 см от поверхности. **Максимальная толщина пены в одном слое не должна превышать 2 см.**

Следующий слой пены можно наносить приблизительно через 30 минут, если в этом есть необходимость. Свежие загрязнения пены удалить с помощью очистителя PENOSIL Premium Foam Cleaner, застывшую пену удалить с помощью очистителя PENOSIL Premium Cured Foam Remover.

После полного затвердевания необходимо защитить пену от воздействия ультрафиолетовых лучей.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. Баллон с пеной нельзя хранить при температуре выше +50°C, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.