

Универсальный полиуретановый клей PUTESN

Однокомпонентный универсальный полиуретановый клей PUTESN предназначен для склеивания большинства общестроительных материалов, производится в металлическом аэрозольном баллоне под профессиональный пистолет, используется внутри и снаружи помещений.

Преимущества:

- Клей предназначен для вертикального и горизонтального склеивания.
- Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалам, в том числе влажным.
- При нанесении на поверхность образуется пористая масса с низким коэффициентом расширения которая герметизирует и заполняет неровности склеиваемых поверхностей.

Универсальный полиуретановый клей PUTESN отлично склеивает гипсокартонные и цементно-волокнистые плиты, материалы из дерева, ДСП, камень, кирпич, бетонные и гипсовые плиты, блоки, металлы, плиты из полистирола и полиуретана, минеральную вату, бетон, пробку и т.д., адаптирован к большинству общестроительных материалов. Клей имеет превосходные звуковые и термоизоляционные свойства. Может окрашиваться многими видами красок. Продукт предназначен для горизонтального и вертикального склеивания. Отличается низкой расширяемостью и хорошей адгезией к рабочим поверхностям.

Подготовка к работе

Поверхность должна быть ровной, чистой и обезжиренной. Перед нанесением клея увлажнить поверхность! Это улучшит адгезию склеиваемых поверхностей.

Способ применения

Непосредственно перед нанесением клея (пример: на гипсокартонную плиту) энергично встряхнуть используемый баллон (не менее 30 сек!) для равномерного перемешивания компонентов, регулярно повторять перемешивание в процессе работы. Навинтить баллон на монтажный пистолет и отрегулировать его для последующей работы. Клей наносится на рабочую поверхность по периметру, а в центре-змейкой. Выдержать плиту 5-7 минут и прижать её к стене удерживая её не менее 1 минуты. В дальнейшем (после склеивания поверхностей) примерно через 60 минут, можно продолжить дальнейшую обработку (шлифовку, штукатурку, покраску тд). Излишки затвердевшего клея можно удалить с

помощью острого инструмента. Свежие остатки удаляются с помощью очистителя монтажной пены.

Технические данные

Температура нанесения универсального клея PUTECH от +5 до +25 С

Время отверждения около 60 мин.(зависит от внешних условий температуры и влажности окружающей среды)

Производительность-до 12 м2(в зависимости от поверхности и толщины клеящего слоя)

Упаковка

Аэрозольный баллон

V-1000 мл

P-950гр. брутто.

Хранение

12 месяцев в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.