

ЭМАЛЬ ПФ-115 алкидная «SKLADNO»

- износостойкое глянцевое покрытие
- атмосферостойкая
- широкая гамма цветов

Назначение и свойства:

Окрашивание загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения (кроме окраски пола).

Атмосферостойкая. Универсальная. Легко наносится, хорошо растекается. Однородное защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств.

Выпускается различных цветов.

Тип покрытия Глянцевое

Время высыхания 24 часа

Поверхность Металл, дерево

Расход 120-200 г/м²

Назначение Для наружных и внутренних работ

Температура нанесения от +5 до +35 °С

Растворитель Сольвент, уайт-спирит

Срок службы До 3 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Запах Присутствует

Условия транспортировки Морозостойкая (до - 40 °С)

Подготовка поверхности: Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионной грунтовкой.

Рекомендации: Перед нанесением использовать Грунтовку ГФ-021. Это уменьшит расход эмали и повысит долговечность покрытия. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение: Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход: На однослойное покрытие – 120-200 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

Время высыхания: Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав: Алкидный лак, наполнитель, пигменты, растворитель, вспомогательные добавки.

Очистка инструмента и рук: Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка: В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.