

ЭНИГМА

Испытательная Лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «ЭНИГМА»
(ИЛ ООО «ЭНИГМА»)
Россия, 115533, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАГАТИНСКАЯ, ДОМ 35, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМ 19
Тел.8-(966)107-61-63, почта: zelt-group@mail.ru
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU. 31112.ИЛ.0023,
выдан 31 августа 2018 года № 23
действителен до 30 августа 2021

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
ИЛ ООО «ЭНИГМА»

А.В. Федосеев
«16» января 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07691-ИЛЭ/01-2020

Объект: Обои стеклотканевые однослойные
(стеклообои) производимые под брендом SDM

2020 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «ЭНИГМА»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Протокол № 07691-ИЛЭ/01-2020 от «16» января 2020 г.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование	Метод испытания	Результат
5.2.1	Физико-механические показатели качества стеклообоев должны соответствовать значениям, приведенным ниже:	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
	Масса 1 м ² полотна обоев в рулоне (плотность), г/м ² , не менее 50	По 7.3	53
	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %, не менее 20	По 7.4	22
	Белизна, %, не менее 70	По 7.5	74
	Содержание вредных веществ, выделяемых обоями при эксплуатации в воздушную среду помещений жилых и общественных зданий	По 7.6	Не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации
5.2.3	Продольные кромки полотна стеклообоев в рулоне должны быть параллельными. Параллельность кромок характеризуют отклонением по ширине полотна. Отклонение по ширине полотна не должно превышать 1 см.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.2.4	Формирование рулонов из составных частей полотна не допускается.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.2.5	Склейка полотна стеклообоев в рулоне не допускается.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.2.6	Намотка полотна в рулоне должна быть плотной. Плотности намотки полотна в рулоне устанавливают по размерам выступов по торцам рулона. Размер выступов по торцам рулона должен быть не более 1% ширины полотна стеклообоев в развернутом виде.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.2.7	Полотно стеклообоев в каждом рулоне должно быть намотано верхней (лицевой) стороной наружу.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.2.8	Обрезку кромок полотна стеклообоев в рулоне выполняют строго в соответствии с нанесенной маркировкой и рисунком при его наличии (логотип и т.п.).	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.2.9	При стыковке стеклообоев по линии кромок не должно быть смещения рисунка.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.2.10	На нижнюю сторону стеклообоев наносят специальное обозначение (по усмотрению изготовителя), позволяющее отличить ее от верхней (лицевой) стороны.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.3.1	Рисунок стеклообоев должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке и согласованным с потребителем.	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется
5.3.2	Стеклообои не должны иметь механических повреждений полотна, морщин, раз-	ГОСТ Р 52805-2007	Требование выполняется