

Спецификация

Сетка АРМИРУЮЩАЯ синяя, ячейка 10x10, Fiberon



Наименование показателя	Значение
Стандартная длина намотки, м	20±3; 50±7,5
Размер ячейки (основа x уток), мм	10,0x10,0
Плотность (масса на единицу площади), г/м ²	99±4,95
Плотность до покрытия, г/м ²	86±4,3
Плотность после покрытия, г/м ²	99±4,95
Ширина сетки, мм	1000±3
Содержание пропитки (клеевого слоя), %	13-18
Количество нитей основы и утка, приходящихся на 10 см основы и утка	10 нитей/10см
Линейная плотность:	
основа	134текс *2
уток	620текс
Прочность на разрыв (Н/50мм)	
основа	по основе ≥ 1000
уток	по утку ≥ 1000
Снижение прочности на разрыв после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH по основе и по утку не более:	50%
Горючесть	Негорючая
Щелочестойкость	щелочестойкая, не растворяется в отделочном растворе
Состав	стекловолокно, полимерная пропитка
Срок хранения	3 года с даты изготовления