

## Спецификация

### Сетка МАЛЯРНАЯ белая, ячейка 2.5x2.5, Fiberon



Наименование показателя	Значение
Стандартная длина намотки, м	10±1,5; 20±3; 50±7,5
Размер ячейки (основа x уток), мм	2,5x2,5
Плотность (масса на единицу площади), г/м <sup>2</sup>	45±2,25
Плотность до покрытия, г/м <sup>2</sup>	38±1,9
Плотность после покрытия, г/м <sup>2</sup>	45±2,25
Ширина сетки, мм	1000±3
Содержание пропитки (клеявого слоя), %	13-18
Количество нитей основы и утка, приходящихся на 10 см основы и утка	40 нитей/10см
Линейная плотность:	
основа	33текс *2
уток	33текс
Прочность на разрыв (Н/50мм)	
основа	по основе ≥ 800
уток	по утку ≥ 400
Снижение прочности на разрыв после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH по основе и по утку не более:	50%
Горючесть	Негорючая
Щелочестойкость	щелочестойкая, не растворяется в отделочном растворе
Состав	стекловолокно, полимерная пропитка
Срок хранения	3 года с даты изготовления