



## Спецификация

### Сетка ИНТЕРЬЕРНАЯ ШТУКАТУРНАЯ белая, ячейка 5x5, 4Walls



Наименование показателя	Значение
Длина сетки в рулоне, м	10±0,5; 20±1; 50±2,5
Размер ячейки (основа x уток), мм	5,0x5,0
Плотность (масса на единицу площади) , г/м2	60±5,0
Плотность до покрытия, г/м2	50±2,5
Плотность после покрытия, г/м2	60±5,0
Ширина сетки, мм	1000±3
Содержание пропитки (клеявого слоя), %	13-18
Количество нитей основы и утка, приходящихся на 10 см основы и утка	20 нитей/10см
Линейная плотность:	
основа	67текс *2
уток	122текс
Прочность на разрыв (Н/50мм)	
основа	по основе ≥ 750
уток	по утку ≥ 750
Снижение прочности на разрыв после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH по основе и по утку не более:	50%
Горючесть	Негорючая
Щелочестойкость	щелочестойкая, не растворяется в отделочном растворе
Состав	стекловолокно, полимерная пропитка