



- срок службы - до 3 лет
- паропроницаемая
- наносится без потёков и разбрызгивания

#### Назначение и свойства:

Отделка фасадов, а также поверхностей в помещениях повышенной влажности: подъезды, подвалы, гаражи и т.д. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания кроме металлических. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая матовая поверхность. Стойкая к воздействию УФ и воды. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания.

Код: 05-151

Тип покрытия	Матовое	Расход	160-180 г/м <sup>2</sup>
Поверхность	Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП	Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Растворитель	Вода	Класс стирания	3
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Время высыхания	1 час		

#### Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой, для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

#### Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Не подходит для окраски поверхностей, подверженных постоянному воздействию влаги.

#### Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +15 до +35°C и влажности воздуха до 80%.

#### Расход:

На однослойное покрытие – 160-180 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

#### Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и влажности воздуха (65±5)% – 1 час; между слоями – 2 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели сушки.

**Состав:**

Водная дисперсия акрилового сополимера, смесь наполнителей, целевые и антисептические добавки, вода.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Критерии безопасности:**

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

**Сопроводительная документация:**

- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

ТУ 2316-023-88753220-2014

**Фасовки:**

1,5 кг; 3 кг; 5 кг; 13 кг; 25 кг.

**Цвет:**

белая матовая



**Престиж**  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,  
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.  
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903  
E-mail: info@prestige-holding.ru  
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА  
**ISO 9001**



web-страница  
продукта