

КРАСКА КРОВЕЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «ПРЕСТИЖ» СТО 88753220-004-2011

Область применения: Кровельная краска предназначена для защиты и окраски старых и новых кровельных материалов (оцинкованного железа, шифера, черепицы, профлистов, жести, андулина, загрунтованного черного металла), а также кирпича, бетона, цементно-стружечных плит и цоколей зданий с повышенными требованиями к качеству оформления.

Состав: Водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, целевые и антисептические добавки, вода.

Свойства и особенности: Выпускается различных цветов. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, повышенной влаго- и атмосферостойкостью. Изолирует поглощение воды, улучшает ее сток. Обладает комплексным антисептическим воздействием за счет повышенного содержания антисептических добавок - препятствует образованию плесени, мха, грибка на поверхности. Паропроницаемая. Экологически чистая. Морозостойкая.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира и старого непрочного державшегося покрытия. Прочно державшиеся масляные и пентафталевые покрытия зашлифовать до матового состояния и удалить пыль от шлифовки чуть влажной мягкой ветошью. Дать поверхности высохнуть. Зашпатлеванную поверхность также необходимо зашлифовать и удалить пыль от шлифовки. Поверхности, подвергшиеся биологическому заражению необходимо очистить от синевы и грибка при помощи специальных составов.

Применение и расход: Краска выпускается готовой к применению. В случае замораживания – выдержать при комнатной температуре не менее 24 ч. Тщательно перемешать перед употреблением. При необходимости разбавить питьевой водой, но не более 5% по массе. Степень разбавления зависит от способа нанесения и от типа обрабатываемой поверхности. Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от +10°C до +35°C и влажности воздуха (65±5%). Краску наносить на подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта. Для получения качественного покрытия рекомендуется двухслойное нанесение.

Примерный расход на однослойное покрытие: 140-200 г/м². Расход может меняться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения.

Время высыхания: Время высыхания одного слоя краски при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5%) - не более 2 часов; между слоями 2-3 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

Очистка инструментов и рук: После окончания работ руки и инструмент промыть теплой водой. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды.

Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов.

Предупреждение: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоём, почву. Сухую пустую тару из-под продукции утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Краску не следует смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.