

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ ПРЕСТИЖ™ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ СТО 88753220-005-2014

Область применения: Для создания защитного покрытия на металлических, кирпичных, асбестовых поверхностях, подверженных нагреванию до 700°C (печей и каминов, водонагревательного оборудования, котлов, дымовых труб, выхлопных систем автомобилей и т. д.) Для наружных и внутренних работ.

Состав: Кремнийорганическая смола, пигменты, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

Свойства и особенности: Стойкая к воздействию высоких температур. В зависимости от цвета, максимальная температура использования составляет 400-700°C. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное, гладкое покрытие, с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и ржавчины, обезжиренной. Не наносить на поверхности с температурой больше 40°C.

Применение и расход: Во избежание попадания следов эмали при распылении, рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 1-2 тонких слоёв, с межслойной сушкой 5 минут. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже плюс 20°C.

Примерный расход - одним баллоном можно окрасить до 3,5 м² (в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв).

Время высыхания и температура обработки: Покрасочные работы проводить при температуре от плюс 15°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Не рекомендуется наносить эмаль при повышенной влажности.

Время высыхания на отлип при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5% - не более 20 минут. Время полного высыхания - не более 2 часов.

Очистка инструмента и рук: Не израсходованную эмаль хранить, очистив распылительное сопло. Для этого, баллон необходимо перевернуть распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор пока не перестанет поступать эмаль и пойдет только газ.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 9; номер класса, подкласса - 9.1; классификационный шифр - 9113; серийный номер ООН - 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом) - 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу! При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу!

Утилизация: Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

