

## Эмаль алкидная ПФ-115 «Formula Q8» СТО 88753220-009-2012

**Область применения:** Предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения (кроме окраски пола).

**Состав:** Алкидный лак, наполнители, пигменты, растворитель и функциональные добавки.

**Свойства и особенности:** После высыхания образует однородное, гладкое декоративное покрытие, стойкое к мытью и стиранию, воздействию воды, растворов моющих средств.

**Подготовка поверхности:** Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Отслаивающееся старое покрытие удалить, углубления зашпатлевать, зашпатлеванную поверхность зашлифовать, удалить пыль от шлифовки мягкой ветошью, загрунтовать.

**Применение и расход:** Выпускается готовой к применению. Перед применением необходимо тщательно перемешать. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. Степень разбавления зависит от способа нанесения (кисть, валик, пневмораспылитель). Примерный расход на однослойное покрытие составляет 100 - 180 г/м<sup>2</sup>. Расход может меняться от типа нанесения, состояния и структуры поверхности. Рекомендуется наносить эмаль в 1-2 слоя.

**Время высыхания:** Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Не рекомендуется наносить эмаль при повышенной влажности. Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5% - не более 24 ч. Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания может меняться.

**Очистка инструмента:** Руки и инструмент сразу после работы промыть уайт-спиритом, сольвентом, насухо вытереть сухой ветошью.

**Хранение:** В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

**Предупреждение:** Беречь от огня. Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

**Срок годности:** 24 месяца.