



Код: 01-125

- надёжная антакоррозионная защита
- холодное цинкование

**Назначение и свойства:**

Подготовка к окрашиванию поверхностей из чёрных и цветных металлов. Восстановление цинковых покрытий. Для наружных и внутренних работ. Профессиональный грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка и высоким уровнем антакоррозионной защиты. Обеспечивает дополнительную катодную защиту металлических строительных конструкций, изделий, сооружений. Незаменим для высококачественной защиты сварных швов, восстановления поврежденных цинковых покрытий. Снижает вероятность возникновения подслойной коррозии. Применяется для грунтования элементов кузова автомобиля. Хорошая адгезия и укрывистость. Легкость применения и высокая скорость нанесения.

Тип покрытия	Матовое	Время высыхания	20 минут (полное высыхание 1 час)
Поверхность	Металл	Расход	1 баллон до 3 м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Запах	Присутствует	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая

**Применение:**

Во избежание попадания следов грунта при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон встряхивать 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать во время нанесения продукта. Наносить на сухую, очищенную от ржавчины и окалины, отшлифованную и обезжиренную поверхность. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоёв, с межслойной сушкой 3-5 минут. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия – 25-30 мкм. Покрасочные работы проводить при температуре от +10 до 35°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не наносить при повышенной влажности.

**Расход:**

Одним баллоном можно окрасить до 3 м<sup>2</sup>.

**Время высыхания:**

«На отлив» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 20 минут. Время полного высыхания – 1 час.

**Состав:**

Модифицированная акриловая смола, антакоррозионный пигмент (мелкодисперсный металлический цинк), наполнители, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

**Очистка:**

Неизрасходованный грунт хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор, пока не перестанет поступать продукт и не пойдет газ.

**Хранение:**

При температуре от +5 до 40°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.