

# Клей для дерева

## FT Original Wood Glue

Профессиональный клей для дерева (стандарт для работ по дереву).

- Сильное начальное схватывание и малое время прессования.
- Обеспечивает прочность границы склеивания более высокую, чем прочность самой древесины.
- Не абразивен. Не портит режущие инструменты при завершающей обработке.
- Склеивание твердых и мягких пород древесины в столярном производстве (стыковые и поверхностные соединения типа шип/паз, шпунт и др.).
- Нанесение ламината, постформинга, слоистых пластиков, бумажных пленок, натурального шпона на любые деревянные поверхности, МДФ, ДВП, ДСП, фанеру холодным методом.
- Сборка мебели.
- Очищается водой до засыхания.

### Физические свойства

- Основа: эмульсия алифатической смолы
- Состояние: вязкая жидкость
- Цвет: кремовый, после высыхания полупрозрачный кремовый
- Сухой остаток: 46%
- Вязкость: 3200 мПа\*с
- Кислотность pH: 4.6
- Стойкость к замораживанию: стабилен
- Срок хранения: 24 мес в заводской упаковке при 20°C
- Класс влагостойкости: D2

### Указания по применению

- Температура применения: + 10°C
- Расход: 180 г/м<sup>2</sup>
- Рабочее время: 5-10 мин в зависимости от условий  
Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию
- Чистка: очищается водой до засыхания. После засыхания излишки удаляются механическим путем

### Особенности

- Замораживание не меняет структуру клея, но приводит к его загустеванию.
- После длительного хранения перед использованием для восстановления свойств достаточно тщательно его перемешать.  
Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США) и AFG-01 D3498 Американской Ассоциации производителей фанеры.

### Не рекомендуется

Использовать вне помещений, а так же в помещениях с повышенной влажностью, там где возможно попадание открытой воды.

### **Меры предосторожности**

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. При попадании клея в глаза промывайте их в течение 15 минут проточной водой. При попадании клея на кожу вытрите его и промойте кожу мыльной водой. Храните клей в местах, недоступных детям! Используйте только по прямому назначению.

### **Фасовка**

<b>артикул</b>	<b>упаковка</b>	<b>вес кор., кг</b>	<b>шт/кор</b>	<b>кор/палета</b>
5063	237 мл	3,63	12	160
5064	473 мл	7,25	12	100
5066	3,785 л	9,07	2	63
5067	18,9 л	22,68	1	24

Хранить и транспортировать при  $t > 5^{\circ}\text{C}$ .