



WOODLEX

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ДРЕВЕСИНЕ



an Arkema company
www.bostik.com

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

Что такое ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА WOODLEX

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА WOODLEX предназначен для герметизации различных стыковых соединений в деревянных конструкциях внутри и снаружи помещения. Может применяться для уплотнения компенсационных швов по периметру напольных покрытий (паркет, ламинат, инженерная доска). Используется для уплотнения соединительных/декоративных швов изделий из древесины и ее производных (плинтуса, наличники, галтели, деревянные панели итд.).



Светло-коричневый



Серый



Коричневый



Технические параметры

ПРЕИМУЩЕСТВА

Адгезия со всеми видами древесины

- Пласто-эластичный шов
- Без запаха
- Цвета различных пород древесины
- Устойчив к выцветанию

Для уплотнения и создания **пласто-эластичных швов и примыканий** деревянных строительных конструкций.

Может применяться для заполнения деформационных швов, с **максимальной деформацией 15%** относительно их ширины.

После полного высыхания **может окрашиваться** всеми видами красок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Акриловая дисперсия, наполнитель, добавки
Внешний вид	Однородная пастообразная масса
Консистенция	Не текучий, тиксотропный состав
Стекание, не более	1 мм
Макс. деформационная устойчивость	15%
Сухой остаток	75%
Плотность	1,43 - 1,47 г/см ³
Макс. прочность при растяжении	0,1 - 0,2 МПа
Динамическая вязкость, в пределах	150.000 - 380.000 МПа*с
Прочность сцепления с деревом (ель, сосна, дуб)	0,7 - 0,8 МПа
Время пленкообразования	30 - 90 минут
Полное высыхание при толщине слоя 3 мм	до 48 часов
Относ. удлинение при разрыве	300 - 350%
Температура применения	от +5 °С до +35 °С, включая темп. основания
Температура эксплуатации	от -60 °С до +50 °С
Морозостойкость при температуре -18 °С	7 суток/ 7 циклов

Логистическая информация

	Светло-коричневый	Серый	Коричневый
Артикул	500325261	500325263	500325262
Штрих-код	4670012410454	4670012410485	4670012410461
Количество в коробке/на паллете	12/1200		
Срок годности	24 месяца		
Температура хранения	+5°C...+25°C		
Морозостойкость при транспортировке	До -18°C		
Вес единичной упаковки, кг	0,45		
Объем единичной упаковки	310 мл		

Поддержка продаж

Выкрас для торговых точек

