

Мастика АНЛЕС битумная "Тритон"

Предназначена для проведения кровельных работ, приклеивания рубероида и других кровельных материалов, различных тепло- и гидроизоляционных, фольгированных и строительных материалов, а также для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических и других строительных конструкций.

Химическая основа:

Битумная мастика на основе высококачественного битума, полезных добавок, растворителя

Технические данные в соответствии с ТУ 5775-018-44297874-02:

Внешний вид	Однородная вязкая масса черного цвета без видимых посторонних включений
Массовая доля сухого остатка, %, не менее	60
Продолжительность высыхания при 20 ⁰ С, час, не более	12
Температура размягчения, °С	80 ± 10
Прочность сцепления между слоями, МПа (кгс/см ²), не менее	0,1 (1,0)
Водопоглощение за 24 часа, %, не более	2

Свойства:

Покрытия обладают гидроизоляционными и клеящими свойствами.

Указания к применению:

Перед употреблением мастику тщательно перемешать, нанести ровным слоем на очищенную от грязи поверхность. Основание рекомендуется прогрунтовать мастикой, разбавленной растворителями (бензин БР-1, толуол, уайт-спирит) в соотношении 1:2. Покрытие наносится в 2-3 слоя (толщина каждого слоя не более 1мм). Последующий слой наносить после высыхания предыдущего до «отлипа» (1-2 часа). Эксплуатировать обработанную поверхность через 24 ч.

Расход:

1-3 кг на кв.м

Условия хранения и транспортировки:

Мастика должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от минус 20 до плюс 30°C, вдали от отопительных приборов, с предохранением от попадания влаги, солнечных лучей.

Транспортирование мастики осуществляют любым видом транспорта, обеспечивающим условия перевозки огнеопасных грузов с соблюдением правил перевозки, установленных на данном виде транспорта. Допускается транспортирование мастик при минусовых температурах.

Срок хранения в герметично закрытой таре – 12 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности:

Мастика – легковоспламеняющийся продукт. При работе с мастикой следует соблюдать следующие меры предосторожности: работы проводить вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемом помещении. При попадании на кожу вымыть водой с мылом

Мастика разрешена к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 577 П 004957 08 02