



Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка

Белая, воздушная, готовая к применению шпаклёвочная масса. Идеальна для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит, таких как pufatherm® внутри помещений.

Область применения: *Styro-Fill Жидкий стиропор* – это воздушная белая шпаклёвочная масса для заполнения, выравнивания и корректировки стиропоровых декоративных элементов, теплоизоляционных плит (таких как напр. pufatherm), а

также для всех минеральных оснований и гипсокартонных плит внутри помещений. Заполняет швы между теплоизоляционными плитами, тем самым предотвращая утечку тепла. Отлично подходит для заполнения краёв гипсокартонных, древесноволокнистых и других сухих строительных плит. Применима также для заполнения отверстий и швов на всех минеральных и лакированных основаниях, обоях, настенных покрытиях, основаниях окрашенных дисперсионными красками, дереве, для ремонта и обновления украшающих профилей.

Styro-Fill Жидкий стиропор-шпаклёвка – это безусадочная, белая и очень лёгкая шпаклёвочная масса.

Styro-Fill Жидкий стиропор-шпаклёвка и после высыхания остаётся долговечно эластичным и легко поддается шлифованию.

Непригоден для швов, способных к растягиванию снаружи помещения и швов, долгое время находящихся под воздействием воды.

Технические данные:

Сырьевая основа: искусственная дисперсия, лёгкие наполнители и аддитивы
Цвет: белый
Плотность: ок. 0,52 г/см³
Показатель pH: ок. 8
Время высыхания: прим. 1 мм/1 час в зависимости от толщины слоя, впитывающей способности основания и температуры окружающей среды

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим и свободным от разделяющих веществ. Удалить с основания отстающие слои краски и штукатурки. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания обработать предварительно *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГП*.

Способ применения:

Styro-Fill Жидкий стиропор-шпаклёвку нанести непосредственно на предназначенное для обработки место и сразу разгладить. Максимальная толщина наносимого слоя до 3 см. Шлифовать только после полного высыхания. Шлифовальную пыль хорошо стряхнуть. Для проведения последующих работ грунтование обработанной поверхности не обязательно.

Styro-Fill Жидкий стиропор можно окрашивать всеми акриловыми, алкидными на основе синтетических смол и дисперсионными красками.

Инструменты после применения сразу промыть водой.
Не использовать при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре до -15°C. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Расфасовка:

картриджи по 310 мл – 12 штук в 1 коробке

Номер артикула: 3401-R