

ПАРКЕТНЫЙ лак полиуретановый

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ

Версия 13 от 06.06.2024 страница 1 из 2



Код: 30-202

- устойчив к царапинам и сколам
- подходит для окрашивания тёплых полов
- препятствует выцветанию и растрескиванию

Назначение и свойства:

Экологичный однокомпонентный лак для пола на основе водного полиуретана образует плёнку, не уступающую по прочностным характеристикам материалам на органической основе. Покрытие сочетает в себе кристальную прозрачность и максимальную твёрдость, эластичность, устойчивость к истиранию, царапинам и сколам. Может применяться для окрашивания тёплых полов, выдерживает продолжительное воздействие температуры до +70°C. Защищает древесину от старения, влаги, гнили, синевы, плесени, размножения насекомых-древоточцев, препятствует выцветанию и растрескиванию. Лёгкое нанесение, отличные малярные свойства, низкий расход и быстрое время высыхания сокращают время покрасочных работ. Однородное, гладкое, прозрачное покрытие не трескается при деформациях, устойчиво к загрязнениям, мытью с применением растворов моющих средств. Без запаха! Гарантия на покрытие - до 12 лет! Для внутренних работ.

Тип покрытия	Глянцевое / матовое	Расход	11-13,7 м²/л
Поверхность	Половая доска, мебель, двери, перила, лестницы, МДФ, ДВП, ДСП и др.	Температура нанесения	от +5 до +35°C
Назначение	Для внутренних работ	Срок службы	12 лет
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Влажная уборка с растворами моющих средств
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая продукция (до -25°C)
Время высыхания	1 час		

Подготовка поверхности:

Необработанные поверхности грунтовать лаком, разбавленным водой в 1,5 раза. Через 4 часа после высыхания первого слоя покрытие обработать мелкозернистой шлифовальной бумагой. Удалить образовавшуюся пыль.

Рекомендации:

Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 7 дней.

Применение:

Готов к применению. Перед использованием перемешать до однородного состояния. При необходимости для 2 и 3 слоя разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить в 1-3 слоя кистью, валиком или краскопультом при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие — 11-13,7 м²/л. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 1 час, между слоями - 2 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

ПАРКЕТНЫЙ лак полиуретановый

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ

Версия 13 от 06.06.2024 страница 2 из 2

Состав:

Полиуретановая дисперсия с добавлением функциональных добавок, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы руки и инструмент промыть водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C. Допускается 5-кратное замораживание. Размораживать 24 часа при комнатной температуре.

Утилизация:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву.

Срок годности:

36 месяцев.

Меры предосторожности:

Осторожно! Пожаро- и взрывобезопасен! Наносить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Применять средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, перчатки. Подробная информация содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-037-88753220-2008

Фасовки:

0,8 л.

Цвета:

глянцевый, матовый



Престиж
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 9001



web-страница
продукта